



MADETEC FAST DRY  
BARNICES  
MATE O BRILLANTE  
MD 94XX



Los barnices mate MD9410 y brillante MD9400, son productos innovadores, parte de la familia de Madetec Fast Dry. Se destacan por poseer una formulación base agua, por su bajo olor y la facilidad de aplicación, obteniendo elegantes y profesionales acabados en superficies de madera. Los barnices mate y brillante son para uso en interiores y exteriores.

## USOS TÍPICOS

Superficies para aplicar: Barnices Mate y Brillante: Interiores y exteriores: todo tipo de superficies de madera y aglomerados de madera. Indicado para el uso en muebles, puertas, marcos de ventanas, artesanías y otros trabajos en madera.

## VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ☞ Tecnología de última generación.
- ☞ El producto viene listo para aplicar.
- ☞ Secado Rápido.
- ☞ Fácil de aplicar y con bajo olor.
- ☞ Posee acción repelente frente al agua.
- ☞ No es perjudicial para la salud.
- ☞ Resiste los rayos ultravioleta.

## DATOS TÉCNICOS

- **TIPO GENÉRICO:** Resina Acrílica
- **PESO/GALÓN:** 3.80-4.00 kg/galón
- **VISCOSIDAD:** 60-65 KU
- **% SÓLIDOS POR PESO:** 30-35
- **% SÓLIDOS POR VOLUMEN:** 27-32
- **pH:** 6-8
- **CONTENIDO DE VOC:** 18-24 g/L

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**NIVEL DE BRILLO:** MD9410 Mate, MD9400 Brillante

**RENDIMIENTO:** El rendimiento teórico a 1 mils de espesor es de 35-40 metros cuadrados por galón. Para efectos prácticos el producto rinde de 25 a 35 m<sup>2</sup> por galón, pero puede variar por la condición de la superficie y el método de aplicación.

**COLOR:** Transparente

## GENERALIDADES DE APLICACIÓN

**DILUCIÓN:** El producto viene listo para aplicar. De ser necesario agregue no más de 1/8 de galón de agua por galón de producto.

**MÉTODOS DE APLICACIÓN:** Brocha o pistola.

**LIMPIEZA DE EQUIPO:** Agua y jabón.

**SECADO A 25°C:** Tacto: de 15 a 30 minutos. Repinte: 1 hora. Estos valores pueden variar en condiciones de baja temperatura o alta humedad.

# madetec

FAST DRY

MADETEC FAST DRY  
BARNICES  
MATE O BRILLANTE  
MD 94XX



## PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Superficies nuevas de madera: la superficie debe lijarse para eliminar las asperezas propias de la madera y eliminar todo el polvo resultante. Se recomienda la aplicación de una primera capa del Protector para madera MD9550 para un acabado natural o del Tinte y Preservante MD97XX en el color de su elección, de forma abundante con brocha, después una capa de sellador, lijar suavemente y culminar el acabado con dos capas de barniz en el nivel de brillo deseado.

Superficies previamente pintadas: lijar hasta remover el brillo del acabado anterior para proporcionar el medio de anclaje para el nuevo acabado a aplicar. Proceda a aplicar dos capas de barniz en el nivel de brillo elegido.

## RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Aplicar con brocha o pistola, una o dos capas pueden proveer los mejores resultados. Evite aplicar en superficies cuya temperatura sea inferior a 10°C (50°F). Para aplicaciones exteriores y ante amenaza de lluvia considerar que el producto requiere de una hora mínimo de secado para no ser afectado por la lluvia.

## PRECAUCIONES

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. **Mantenga fuera del alcance de los niños.** Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) para más detalles. Mantenerse lejos de calor.

\*\*\* Más información en: [www.dificildecreerlo.com](http://www.dificildecreerlo.com) [www.grupokativo.com](http://www.grupokativo.com)

*Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo.*

NO CONTIENE PLOMO NI MERCURIO