

# madetec

FAST DRY

MADETEC FAST DRY  
BARNIZ  
SATINADO  
MD 9430



El barniz satinado es un producto innovador, parte de la familia de Madetec Fast Dry. Se destacan por poseer una formulación base agua, por su bajo olor y la facilidad de aplicación, obteniendo elegantes y profesionales acabados en superficies de madera. El barniz satinado es sólo para uso en interiores.

## USOS TÍPICOS

Superficies para aplicar: Sólo Interiores, especial para muebles de todo tipo de madera y aglomerados de madera.

## VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ☞ Especialmente diseñado para el acabado de muebles de maderas.
- ☞ Tecnología de última generación.
- ☞ El producto viene listo para aplicar.
- ☞ Secado Rápido.
- ☞ Fácil de aplicar y con bajo olor.
- ☞ Posee acción repelente frente al agua.
- ☞ No es perjudicial para la salud.

## DATOS TÉCNICOS\*

- **TIPO GENÉRICO:** Resina Poliuretano modificada
- **PESO/GALÓN:** 3.80-4.00 kg/galón
- **VISCOSIDAD:** 60-65 KU
- **% SÓLIDOS POR PESO:** 32-34
- **% SÓLIDOS POR VOLUMEN:** 30-32
- **pH:** 7-9
- **BRILLO A 60°:** Satinado 35-40 uds
- **CONTENIDO TEÓRICO DE VOC:** 50-60 g/L

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**NIVEL DE BRILLO:** MD9430 Satinado.

**RENDIMIENTO:** El rendimiento teórico a 1 mils de espesor es de 35-40 metros cuadrados por galón. Para efectos prácticos el producto rinde de 25 a 35 m<sup>2</sup> por galón, pero puede variar por la condición de la superficie y el método de aplicación.

**COLOR:** Transparente

## GENERALIDADES DE APLICACIÓN

**DILUCIÓN:** El producto viene listo para aplicar. De ser necesario agregue no más de 1/8 de galón de agua por galón de producto.

**MÉTODOS DE APLICACIÓN:** Brocha o pistola.

**LIMPIEZA DE EQUIPO:** Agua y jabón.

**SECADO A 25°C:** Tacto: de 15 a 30 minutos. Repinte: 1 hora. Estos valores pueden variar en condiciones de baja temperatura o alta humedad.

# madetec

FAST DRY

MADETEC FAST DRY  
BARNIZ  
SATINADO  
MD 9430



## PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Superficies nuevas de madera: la superficie debe lijarse para eliminar las asperezas propias de la madera y eliminar todo el polvo resultante. Se recomienda la aplicación de una primera mano del Protector para madera MD9550 para un acabado natural o del Tinte y Preservante MD97XX en el color de su elección, de forma abundante con brocha, una capa de sellador, lijar suavemente y culminar el acabado con dos capas de barniz satinado.

Superficies previamente pintadas: lijar hasta remover el brillo del acabado anterior para proporcionar el medio de anclaje para el nuevo acabado a aplicar. Proceda a aplicar dos capas de barniz satinado.

## RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Aplicar con brocha o pistola, una o dos capas pueden proveer los mejores resultados. Evite aplicar en superficies cuya temperatura sea inferior a 10°C (50°F). No se recomienda para uso en exteriores. Especial para el acabado de muebles para uso en interiores.

## PRECAUCIONES

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. **Mantenga fuera del alcance de los niños.** Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) para más detalles. Mantenerse lejos de calor.

\*\*\* Más información en: [www.dificildecreerlo.com](http://www.dificildecreerlo.com) [www.grupokativo.com](http://www.grupokativo.com)

*Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo*

NO CONTIENE PLOMO NI MERCURIO