



MADETEC FAST DRY TINTE Y PRESERVANTE MD 97XX



Los tintes y preservantes para maderas MD97XX de la innovadora línea de Madetec Fast Dry son productos base agua, con bajo olor para uso en interiores y exteriores. Son preservantes de amplio espectro, que brindan protección insecticida, fungicida y contra la pudrición a la vez. Libre de plomo y mercurio.

USOS TÍPICOS

Superficies para aplicar: para ser usado sobre todo tipo de superficies de madera y aglomerados de madera. Indicado para el uso en muebles, puertas, marcos de ventanas, artesanías y otros trabajos en madera.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ☞ Tinte y Preservante en un solo producto.
- ☞ Listo para aplicar.
- ☞ Alta retención del color en exteriores.
- ☞ Secado rápido.
- ☞ Amplia gama de colores mezclables entre sí.
- ☞ Protege contra la pudrición de la madera.
- ☞ Es insecticida.
- ☞ Es fungicida.
- ☞ Tecnología de última generación.
- ☞ Fácil de aplicar y con bajo olor.
- ☞ Posee acción repelente frente al agua.
- ☞ No es perjudicial para la salud.

DATOS TÉCNICOS*

- **TIPO GENÉRICO:** Resina Acrílica
- **PESO/GALÓN:** 3.82-4.02kg/galón
- **VISCOSIDAD:** 60-65 KU
- **% SÓLIDOS POR PESO:** 12-16
- **% SÓLIDOS POR VOLUMEN:** 10-14
- **pH:** 7-9
- **CONTENIDO DE VOC:** 8 a 12 g/L

* Referido al MD9700 Caoba

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NIVEL DE BRILLO: Mate

RENDIMIENTO: El rendimiento teórico a 1 mils de espesor es de 15-20 metros cuadrados por litro. Para efectos prácticos el producto rinde de 9.5 a 12 m² por litro, pero puede variar por la condición de la superficie y el método de aplicación.

COLORES DE CARTILLA:

MD9700	Caoba
MD9701	Café Oscuro
MD9702	Roble Claro
MD9703	Roble Oscuro
MD9704	Nogal
MD9705	Palo Rosa
MD9706	Cristóbal
MD9707	Caobilla
MD9708	Ébano

* Colores mezclables entre sí (guarde la proporción de mezcla para que pueda reproducir el color si es necesario).

GENERALIDADES DE APLICACIÓN

DILUCIÓN: El producto viene listo para aplicar. De ser necesario agregue no más de 1/8 de galón de agua por galón de producto.

MÉTODOS DE APLICACIÓN: Brocha, pistola o wipe.

LIMPIEZA DE EQUIPO: Agua y jabón.

SECADO A 25°C: Tacto: 15-30 minutos, Repinte: 1 hora. Estos valores pueden variar en condiciones de baja temperatura o alta humedad.

NO CONTIENE PLOMO NI MERCURIO

madetec

FAST DRY

MADETEC FAST DRY
TINTE Y PRESERVANTE
MD 97XX



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Superficies nuevas de madera: la superficie debe lijarse para eliminar las asperezas propias de la madera y eliminar todo el polvo resultante. Aplique el Tinte & Preservante MD97XX del color elegido directamente a la madera, hasta alcanzar el tono deseado, aplique a continuación una capa de sellador MD9450 y finalmente dos capas del acabado de su preferencia MD9400 barniz brillante o MD9410 barniz mate para uso en exteriores o interiores o el MD9430 barniz satinado para uso interior.

Superficies previamente pintadas: lije la superficie hasta encontrar madera virgen y proceda con los pasos indicados para superficies nuevas.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Aplicar con brocha, pistola o wipe, dos capas pueden proveer los mejores resultados. Evite aplicar en superficies cuya temperatura sea inferior a 10°C (50°F). Para aplicaciones exteriores y ante amenaza de lluvia considerar que el producto requiere de una hora mínimo de secado para no ser afectado por la lluvia.

PRECAUCIONES

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. **Mantenga fuera del alcance de los niños.** Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) para más detalles. Mantenerse lejos de calor.

*** Más información en: www.dificildecreerlo.com www.grupokativo.com

Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo

NO CONTIENE PLOMO NI MERCURIO